

JOFLEX 10

مركب ملئ فواصل التمدد الأفقية للإستعمال على البارد
مقاوم لزيوت الوقود - دائم المرونة

المواصفات العامة:

- عالي المقاومة للمياه، ومياه البحر، والزيوت والأحماض والقلويات ووقود المحركات .
- مناسب للإستعمال في الأجواء الحارة والباردة .
- مركب يتكون من ريزن ومصلب معالج بالبولي يورثان .
- دائم المرونة، ومناسب للفواصل الأفقية المعرضة للتمدد والإنكماش.

المواصفات الفنية:

٩٨ ± ١ %	المواد الفعالة
إيوكسي معالج بالبولي يورثان	الأساس
أسود	اللون
١٢٠ دقيقة عند ٢٠ درجة مئوية	زمن التشغيل
لا تقل عن + ١٥ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
٧ أيام عند ٢٠ درجة مئوية	زمن الشك النهائي
٢٦٠ %	الإستطالة عند الكسر
٣,٩١ ميغا باسكال	قوة التماسك بالخرسانة
قابل للصب	القوام
١:٧	نسبة الخلط
١,٢٦ جرام / سم ^٣	كثافة المخلوط أ و ب
سنتان في عبوات مغلقة	فترة التخزين

السعة الحركية:

يستخدم في ملئ فواصل التمدد والفواصل الإنشائية للبلاطات الخرسانية التي تتطلب مرونة مناسبة مثل فواصل أرضيات المصانع ومحطات الوقود ومخازن زيت الوقود والجراجات وبداية ونهاية الممرات وترامك الطائرات وورش الصيانة .

طريقة الإستخدام:

- يجب تنظيف الفواصل من الغبار والزيوت الموجودة عليها جيداً والتأكد من الجفاف التام للفواصل .
- يفضل وضع شريط لاصق على أحرف البلاطات .
- يجب خلط المركبين خلطاً ميكانيكياً جيداً حتى يتم تجانس المركبين تماماً .
- يتم ملئ الفاصل على مرة أو مرتين بواسطة الصب أو مسدس مناسب .
- يزال الشريط اللاصق المناسب للحواف مع بداية الشك الابتدائي للمادة .
- يمكن إستعمال الجوفليكس بدون دهان وجه تحضيره لقوة تماسكه بالسطح الخرساني .

معدل الإستهلاك لكل متر طولي (بالجرام):

عرض الفاصل مم							عمق الفاصل مم
٤٠	٣٥	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	
					١٥١	١٠١	٨
					١٨٩	١٢٦	١٠
			٣٧٨	٣٠٢	٢٢٧		١٢
			٤٧٣	٣٧٨			١٥
٩٠٧	٧٩٤	٦٨٠	٥٦٧	٤٥٤			١٨
١٠٠٩	٨٨٢	٧٥٦					٢٠
١٢١٠	١٠٥٨	٩٠٧					٢٤

يجب أن يتناسب عمق الفاصل مع عرض الفاصل طبقاً للجدول الموضح أعلاه **والقيم المميزة** تشير لأفضل أبعاد للفواصل .

العبوات: ٥ - ١٥ كجم .

إرشادات السلامة العامة:

- يحتوي على مواد كيميائية غير قابلة للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل....القسم الفني في خدمة سيادتكم