

PETROSEAL

دهان أسود للأسطح الإسفلتية والخرسانية ذو أساس مائي

المواصفات العامة:

- عبارة عن مركب واحد من مستحلب بأساس أكريليك غير قابل للإشتعال، يستعمل كطبقة عازلة ومالئة لمسام الأسطح الإسفلتية والخرسانية .

مميزات الإستخدام:

- يمكن إستخدامه على الأرضيات الإسفلتية الحديثة والقديمة بعد نظافتها من الأتربة والزيوت .
- غير قابل للإشتعال ومقاوم لدرجات الحرارة العالية .
- ذو مرونة مناسبة لمرونة الطبقة الإسفلتية .
- يسمح بتنفس الأسطح الإسفلتية والخرسانية .
- يكون طبقة عازلة لحماية الأسطح الإسفلتية والخرسانية .

المواصفات الفنية:

أسود	• اللون
١,٠٧ جم / سم ^٢	• الكثافة
٧٥ : ٧٠ كريبس عند درجة حرارة ٢٥°م	• اللزوجة
٩%	• نسبة المواد الصلبة
٨ ~ ٨,٥	• الأس الهيدروجيني
٢٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م	• الجفاف الإبتدائي
٣٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م	• الجفاف النهائي
١ كجم / ٣ ~ ٥ م ^٢ للوجة الواحد (حسب حالة السطح)	• معدّل الإستهلاك

طريقة الإستخدام:

- يجب التأكد من نظافة السطح وإزالة أي رواسب بشكل جيد قبل البدء بعملية الدهان .
- يتم دهان الوجه الأول من البتروسيل ، والذي يمكن تخفيفه حتى ٢٥٪ حسب درجة الحرارة .
- يتم دهان الوجه التالي بعد ٣ ساعات كحد أدنى .

العبوات: ١٥ - ٧٥ - ١٥٠ كجم .

فترة التخزين: عام في عبوات مغلقة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس فى الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- فى حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- فى حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلى مسؤوليتها عن النتائج فى حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني فى خدمة سيادتكم