

POLATEX 65

مادة رابطة للمواد الأسمنتية

المواصفات العامة:

- مادة رابطة للمواد الإسمنتية بأساس S.B.R

مجالات الاستخدام:

- يستخدم بولاتكس 65 لربط الخرسانة الجديدة بالقديمية و لربط المونة بالخرسانة منتجاً طبقة ذات مقاومة عالية لنفاذية المياه، كذلك فهو مناسب لعمل طبقات المونة الأسمنتية السمكية والرقيقة للحوائط والأرضيات وأعمال الترميم، كما يضاف لمونة تركيب السيراميك والقيشاني خاصة المعرضة للمياه كحمامات السباحة.

مميزات الاستخدام:

- يقلل شروخ الإنكماش ويمنع ظهور الشروخ الشعرية .
- ذو مقاومة عالية لنفاذية المياه والأملاح والكيماويات .
- ذو درجة مرونة مناسبة وقوة إلتصاق عالية بالأسطح الخرسانية .
- يحسن من الخواص الكيميائية والميكانيكية للطبقات الأسمنتية ويزيد من مقاومتها للبري والإحتكاك .
- مناسب للإستخدام في وحدات مياة الشرب ووحدات الصرف الصحي .
- مناسب للعمل في درجات الحرارة المختلفة بحيث لا تقل عن 5° م أثناء عملية الخلط .
- في حالة دهانة على الأسطح دون المونة الإسمنتية، يعمل على سد المسام بالخرسانة ويحسن من مقاومة السطح للبري والإحتكاك .

المواصفات الفنية:

أبيض	• اللون
١,٠٢ جم / سم ³	• الكثافة
S.B.R	• النوع

طريقة الإستخدام:

1. يستخدم بولاتكس ٦٥ على الأسطح الخرسانية النظيفة الخالية من الشوائب والأجزاء المفككة .
2. يتم رش السطح الخرساني بالمياه بدرجة كافية .
3. يخلط بولاتكس ٦٥ بالمياة بنسبة ١ : ٢ ويضاف إلى الأسمنت أو الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ لعمل روبة برايمر قوية الربط .
4. تفرد المونة الإسمنتية المخلوطة بالبولاتكس المخفف بالماء حتى ١ : ٤ فوق طبقة روبة البرايمر قبل جفافها .
5. في حالة الأسطح الملساء، تتم الطرطشة بروبة البرايمر وتترك لتجف ثم تكرر الطرطشة و يليها البياض مباشرة قبل جفافها كما في الخطوات ٣ و ٤ .
6. تعالج طبقات المونة بمثل معالجة الخرسانة .

معدل الإستخدام:

- يتوقف معدّل الإستخدام على نسبة التخفيف بالمياه التي تتراوح بين ١:١ حتى ٤:١ على حسب الإستخدام المطلوب.

مدة التخزين:

عامان في عبوات مغلقة .

العبوات:

٥ - ٢٠ - ٢٠٠ كجم .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم