

POLATEX F

مونة أعمال الترميم

المواصفات العامة:

- مونة بلمورية مكونة من مركبين ومسلحة بألياف عالية المقاومة للقلويات ولدائن لزيادة القوة وتقليل الإنكماش.

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

اللون	• رمادي
نسب الخلط	• ٦,٥ : ١ بالوزن (ب : أ)
الكثافة للمركبين	• ٢,١٥ جم / سم ^٣ + ٠,٠٥
مقاومة الضغط	• ٥٠٠ كجم / سم ^٢
مقاومة الإنحناء	• ٨٠ كجم / سم ^٢
قوة الالتصاق	• ٣٠ كجم / سم ^٢

مجالات الاستخدام:

- علاج عيوب الخرسانة وترميم التعشيش بالأعمدة والكمرات وضبط الأركان .
- ترميم المنشآت المائية كالخزانات ووحدات محطات المياه وحمامات السباحة .
- علاج شروخ المباني والشروخ بين الخرسانة والطوب .
- عمل طبقات تقوية للحوائط والأرضيات بسمك من ٠,٣ إلى ٣ سم للطبقة ذات مقاومة عالية للضغط والصدمات والبري والإحتكاك .

مميزات الاستخدام:

- سهولة التشغيل .
- ذات خواص ميكانيكية عالية في مقاومة الضغط والإنحناء والبري .
- ذات قوة إلتصاق عالية على الأسطح الخرسانية و الطوب والسيراميك والقيشاني والأخشاب .
- ذات درجة عزل ممتازة و غير سام لمياه الشرب .

طريقة الاستخدام:

- تزال الأجزاء الضعيفة، وينظف السطح من الأتربة والزيوت وأي شوائب غريبة .
- يتم طرطشة السطح بمادة بولاتكس إف . إل مع زيادة نسبة المركب السائل (ب) .
- يخلط المركبين ويجوز تخفيف المركب السائل حتى ١٠٪ ماء كحد أقصى للوصول للقوام المناسب دون تأثر الخواص بدرجة كبيرة .
- يتم ترميم التعشيش بنفس الأسلوب .
- تعالج الأسطح بعد الشك بالماء أو بمركب معالجة الأسطح الخرسانية .

العبوات:

٦ - ٣٠ كجم .

فترة التخزين:

٦ أشهر في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب استخدام النظارات الواقية والقفازات عند استخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو استخدام أي شعلات مباشرة عند استخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم