

POLYBOND

لأصق إنشائي مطابق للمواصفات الألمانية DIN 53455

المواصفات العامة:

- عبارة عن مركب خالي من الكلوريدات أساسية مستحلب ال PVA والأكريليك، ذو مقاومة عالية للمياه بعد جفافه .

مجالات الإستخدام:

- لحام الخرسانة الجديدة بالقديمه .
- لحام المونة الإسمنتية بالأسطح الخرسانية لتجنب الفصل والتطيل .
- يضاف لمونة الطرطشة على الأسطح الخرسانية الملساء .
- يستخدم في عمل الأرضيات .
- يدهن على الأسطح الخرسانية لزيادة مقاومتها للبري .

طريقة الإستخدام:

1. تجهيز السطح : يتم تجهيز السطح القديم وتنظيفه من الأتربة والزيوت والأجزاء الضعيفة والشوائب الأخرى ثم يرش السطح بالمياه قبل فرد المونة .
2. روبة لحام الخرسانة الجديدة بالقديمه : يخلط البولوي بوند المخفف بالماء (٢٥٪ بولي بوند تقريباً) ويمزج بالإسمنت أو خليط الإسمنت والرمل حتى الوصول لقوام روبه الطرطشة .
3. مونة الترميم : يخلط البولوي بوند المخفف بالماء (من ١٥٪ إلى ٢٠٪ بولي بوند) مع الإسمنت والرمل حتى الوصول للقوام المناسب للترميم أو عمل الأرضيات وتركيب المونة فوق طبقة الطرطشة المجهزة بالبولوي بوند مباشرة قبل جفافها، وفي حالة ترميم السمك الكبير يستخدم الزلط مع الخلطة ويراعى فيها التدرج .
4. دهان الأسطح الخرسانية : يخفف البولوي بوند بالماء (٢٠٪ بولي بوند تقريباً) ويدهن كوجه تحضيري ويكرر الدهان بعد الجفاف بنسبة تركيز أعلى (حوالي ٣٠٪ بولي بوند) وتدهن طبقة أو طبقتين حسب حالة السطح المطلوبة .

مدة التخزين:

صالح لمدة عام في عبوات مغلقة .

العبوات:

١٥ - ١٢٥ كجم .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب استخدام النظارات الواقية والقفازات عند استخدام المادة .
- يجب ارتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو استخدام أي شعلات مباشرة عند استخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم