

POLYFLOOR

مستحلب أكريليك لأرضيات الملاعب

المواصفات العامة:

- عبارة عن دهان بأساس أكريليك فائق الجودة .
- يمتاز بثبات اللون ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية U.V. .
- يعطي طبقة ذات مقاومة عالية للبري والإحتكاك .
- يمتاز بمقاومة عالية للغسيل والعوامل الجوية والأبخرة البحرية .

مجالات الإستخدام:

- يستخدم في دهان الأرضيات والحوائط كما يستخدم كدهان نهائي عازل للأسطح وفوق البلاط ويتم دهانه على الأسطح الخرسانية والأسفلتية عموماً .

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

الكثافة	• ١,٢٨ جم / سم ^٣
اللزوجة	• ١٠٠ كريس
المحتوى الصلب	• ٥٤,٣ ± ٢%
الأس الهيدروجيني	• ٨ ~ ٨,٥
معدّل الإستخدام	• ١٦٦ جم / م ^٢ يعتمد على حالة السطح
دهان الوجهة التالي	• ٢ ~ ٣ ساعات حسب الظروف الجوية

طريقة الإستخدام:

- يتم تجهيز الأرضية بإزالة الأجزاء الضعيفة منها وتنظيفها من الزيوت والشحومات وأي مواد غريبة .
- يتم دهان وجه تحضير من بولي فلور مخفف بالماء حتى ٢٠٪ .
- يتم عمل طبقة معجون لسد المسام بإضافة مادة S.B.R. ومواد مألثة إلى البولي فلور .
- يتم دهان وجهين بولي فلور بفاصل زمني لا يقل عن ٤ ساعات بإستخدام الرولة أو الفرشاه أو الرش .
- يسمح بتخفيف المادة بالماء حتى ١٠٪ لحد أقصى يزيد الى ١٥٪ في حالة الدهان بالرش .
- في حالة الأرضيات الإسمنتية، يتم عمل جلاء ميكانيكي للسطح أو تطهيره بمواد كيماوية حمضية لمعالجة الطبقة السطحية الضعيفة قبل دهان الوجه التحضيري .

العبوات: ١٨ - ٧٥ كجم .

فترة التخزين: عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم