

POLYGROUT

جراوت أسمنتي غير قابل للإنكماش

المواصفات العامة:

منتج أسمنتي جاهز للإستخدام بإضافات كيميائية بعد خلطها بالماء نحصل على مونة غير قابلة للإنكماش مع تدرج ركامي حسب السمك المطلوب .

مجالات الإستخدام:

- يستخدم في عمل الركائز أسفل الكباري .
- يستخدم في ملئ الفراغ أسفل الركائز (الكباري - قواعد الماكينات - أعمدة الجمالونات) .
- يستخدم في حشو فجوات الجوايط والأماكن التي تحتاج إلى سيولة كبيرة في عملية الصب .

مميزات الإستخدام:

- مونة غير قابلة للإنكماش .
- تتميز بإجهاد مبكر للمونة .
- يساعد على حشو فجوات الجوايط والمسامير والقواعد أسفل الماكينات .

المواصفات الفنية:

- الشكل
- اللون
- الوزن النوعي
- نسبة الكلوريدات
- بودرة
- رمادي
- ٢
- لا يوجد

طريقة الإستخدام:

- يجب خلط بولي جرات مع الماء مع التقليب المستمر وليس العكس .
- يجب صب المونة مباشرة بعد التحضير .
- يجب أن يكون السطح الخرساني المراد الصب عليه خالياً من الشوائب، ونظيفاً تماماً من الزيوت والشحوم....الخ.
- يجب التخلص من سواقات المونة وعدم خلطها مرة اخرى .
- يلاحظ وضع الجرات على الأماكن الرطبة أو المبللة بالمياه قبل صب الجرات .
- يجب تغطية الأسطح بالجرات بصورة متكاملة في المرة الواحدة دون ترك فترة زمنية بين الصب .
- يجب التأكد من خروج أي هواء محبوس (إن وجد) أثناء عملية الصب .

معدل الإستهلاك:

- حوالي ٢ كجم بولي جرات لعمل ١ لتر مونة .
- معدل الخلط مع المياه حوالي ٠,١٥ لتر لكل ١ كجم جرات .

مدة التخزين: صالح لمدة ستة أشهر في عبوات مغلقة وتخزين جاف.

العبوات: ٢٥ كجم .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم