

POLYMARK

دهان العلامات الملاحية حاوي على المذيبات

المواصفات العامة:

- مركب طبقاً للمواصفات الأمريكية الفيدرالية 11-P-115 D .
- عبارة عن مادة رابطة ملونة سابقة التجهيز والصبغ، تدهن على الخرسانة والأسفلت والكباري والأنفاق وأنواع الطرق عموماً .
- يتوافر بثلاث أنواع :
 - نوع ١ : أساس الكيد
 - نوع ٢ : أساس فنيل - بيوتاديين
 - نوع ٣ : أساس STY . Alkyd .

المواصفات الفنية:

اللون مطابق ٣٣٥٣٨ للمواصفات الفدرالية رقم ٥٩٥			
نوع ٣	نوع ٢	نوع ١	• الأنواع
٦٠ ~ ٥٧	٥٣ ~ ٥٠	٦٣ ~ ٦٠	• نسبة اللون
٤١	٣١	٤٢	• نسبة المادة الغير طيارة من وزن المادة الرابطة
١٢,٢	١٠,٧	١٢,٦	• الوزن لكل جالون بالباوند
١٥	٣٠	٦٠	• الزمن اللازم للجفاف (بالدقائق)
أقل من ١٪ من وزن الدهان			• نسبة المياة للنوع ٣,١
٩٠ ~ ٨٠ Ku كريس			• اللزوجة
أقل من ٣ ميكرون			• درجة الطحن
أكثر من ٨٠			• درجة الإنعكاس

معدل الإستهلاك: ٢ م^٢ / كجم (للوحة الواحد) حسب خشونة السطح .

العَبْوَات: ٥ - ٢٠ كجم .

فترة التخزين: ستة أشهر في عبوات مغلقة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج يحتوي على مواد كيميائية وقابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو إستخدام أي شعلات مباشرة عند إستخدام المنتج .
- بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم