

POLYMORTAR

المواصفات العامة:

- مونة بلمورية مكونة من مركبين ومسلحة بألياف عالية المقاومة للقويات ولدائن لزيادة القوة وتقليل الإنكماش .

مجالات الإستخدام:

- علاج عيوب الخرسانة وترميم التعشيش بالأعمدة والكمرات وضبط الأركان .
- ترميم المنشآت المائية كالخزانات ووحدات محطات المياه وحمامات السباحة .
- علاج شروخ المباني والشروخ بين الخرسانة والطوب .
- عمل طبقات تقوية للحوائط والأرضيات بسمك ٠,٣ إلى ٣ سم للطبقة ذات مقاومة عالية للضغط والصدمات والبري والإحتكاك .

المواصفات الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° م

اللـون	• رمادي
الكثافة للمركبين	• ٢,٢ جم / سم ^٣ ± ٠,٠٥
مقاومة الضغط	• ٤٠٠ كجم / سم ^٢
مقاومة الإنحناء	• ١٠٠ كجم / سم ^٢
قوة الالتصاق	• ٢٧ كجم / سم ^٢

مميزات الإستخدام:

- سهولة التشغيل، مونة ذات درجة عزل ممتازة وغير سامة لمياه الشرب .
- ذات خواص ميكانيكية عالية في مقاومة الضغط والإنحناء والبري .
- ذات قوة إلتصاق عالية على الأسطح الخرسانية و الطوب و السيراميك والقيشاني والأخشاب .

طريقة الإستخدام:

- تزال الأجزاء الضعيفة وينظف السطح من الأتربة والزيوت وأي شوائب غريبة .
- تفتح الشروخ بعرض وعمق مناسب ويرش الماء .
- يتم طرطشة السطح بمادة بولي مورت مع زيادة نسبة المركب السائل (ب) .
- يخلط المركبين ويجوز تخفيف المركب السائل حتى ١٠٪ بالماء كحد أقصى للوصول للقوام المناسب دون تأثر الخواص بدرجة كبيرة .
- تعالج الأسطح بعد الشك بالماء أو بمركب معالجة الأسطح الخرسانية .
- يتم ترميم التعشيش بنفس الأسلوب .

العبوات:

٣٠ كجم للمجموعة .

فترة التخزين:

٦ أشهر في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للاشتعال .
- يجب استخدام النظارات الواقية والقفازات عند استخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو استخدام أي شعلات مباشرة عند استخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم