CHEMICAL INDUSTRIES FOR CONSTRUCTION

شركة الصناعات الكيماوية للبناء "بوليمار"

الطبقات الايبوكسية – الايبوكسي متعدد الاغراض – فواصل التمدد المطاطية – الدهانات الحديثة جرانيوليت – مواد عازلة للرطوبة – المونة الايبوكسية – الايبوكسي اللاصق – عوازل الاسطح – مونة غير قابلة للانكماش الاضافات الخرسانية - المركبات اللاصقة - لاصق السيراميك والقيشاني - دهانات ايبوكسية ضد الصدأ -مركبات معالجة الخرسانة

POLYPLAST 200

اضافة للخرسانة سوير بلاستيسيزر

المواصفات العامة:

 منتج أساسة النفثالين سلفونيت والميلامين، إضافة فائقة الجودة لزيادة قابلية التشغيل وتحسين مقاومة الخرسانة وزيادة المقاومة المبكرة.

مجالآت الإستخدام:

- يستخدم للحصول علي خرسانة ذات درجة عالية من السيولة بدون التأثير على مقاومة الإنضغاط.
- إنتاج خرسانة ذات مقاومة إنضغاط عالية تتناسب مع أعمال الكباري والمصانع والخرسانة سابقة الصب.
- يستخدم للحصول على خرسانة ذات مقاومة مبكرة عاليه تساعد على فك الشدات الخرسانية بعد مدة قصيرة.
 - تساهم في توفير إستهلاك الأسمنت بدون التأثير على مقاومة الخرسانة.

مميزات الإستخصدام:

- يعطى أعلى معدّلات للإجهاد المبكر للخرسانة .
 - يعمل على منع الإنفصال الحبيبي للخرسانة.
- يقال حدوث النضج للخرسانة بعد عملية الصب
- يعطى أقل إنكماش للخرسانة، ويمنع حدوث شروخ الخرسانة.
- يعطى أعلى سيولة للخلطة الخرسانية مع تقليل نسبة مياه الخلط.
 - يعطى أعلى إجهاد للخرسانة.

المواصفات العالمية:

مطابقة للمو اصفات الامريكية (A.F) ASTM C 494 TYPE مطابقة للمواصفات البريطانية BS 50751 / 1974

المواصفات الفنية:

سائل • الحالة

• الْكَثُّ الْكُثُّ

۲, ۱جم / سم ً لا يحتوي على أي كلوريدات • محتوى الكلوريدات

• كمية الهواء المحبوس

عام في عبوات مغلقة

لا بوجد

• فترة التخصرين

الإدارة: ٤ عمارات العبور شارع صلاح سالم القاهرة ____ ت: ٢٠٢٢٤٠٢+ / فاكس: ٢٠٢٢٦٦٠+

www.polymar-eg.com Release: 032023



شركة الصناعات الكيماوية للبناء "بوليمار"

الطبقات الايبوكسية – الايبوكسي متعدد الاغراض – فواصل النمدد المطاطية – الدهانات الحديثة جرانيوليت – مواد عازلة للرطوبة – المونة غير قابلة للانكماش المرطوبة – المركبات اللاصقة – الاصلاصقة – لاصق السيراميك والقيشاني – دهانات ايبوكسية ضد الصدأ – مركبات معالجة الخرسانية

معدلات الإستخدام:

- يضاف إلى الخلطة الخرسانية عموماً بنسبة ٣,٠٠ ،٠٠ من وزن الأسمنت، يمكن إضافتة إلى مياة الخلط.
- ويفضل إجراء تجارب معملية لتحديد جرعة الإستخدام وفقاً للخلطة الخرسانية المستخدمة ولتحديد معدّل الإمتصاص للسن المستخدم في الخلط.

نتيجة التجارب المعملية:

نسبة المياة للأسمنت ٥,٠

٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاند

■ تصميم الخلط

Compressive strength IN N / mm²

Dosage	W/C RATIO	SLUMP IN mm	1 DAY	3 DAY	7 DAY	28 DAY
NIL	0.5	60	7.6	16.2	28.6	37.5
0.5	0.5	150	9.3	28.2	33.5	41.2
0.6	0.5	collapsed	10.8	29.8	36.0	42.0

الإجهاد المبكر للخرسانة:

۳۵۰ کجم أسمنت

تصميم الخلط

Compressive strength IN N /mm²

Dosage	W/C	SLUMP	3 DAY	7 DAY
Dosage	RATIO	IN mm	3 DAT	
NIL	0.48	100	16.3	20
0.2	0.14	100	22.3	28.2
0.4	0.41	100	26.3	30.6
0.6	0.35	100	32.9	35.0
0.8	0.30	100	39.5	43.5

وات: ۲۰ - ۲۰۰ - ۱۲۰۰ کجم

إرشادات السلامة العامة:

- منتج مائي غير قابل للإشتعال .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب.
 - في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية.

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعيلمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل....القسم الفنى فى خدمة سيادتكم

الادارة: ٤ عمارات العبور شارع صلاح سالم القاهرة ____ ت: ٢٧٧٧ + ٢٠٢٢+ / فاكس: ٧٨٧٧ ٢٦٢٦ ٢٠٢+

<u>www.polymar-eg.com</u>

Release: 032023