

## POLYPLAST ND

### إضافة للخرسانة ( بلاستيسيزر عالي القوة )

#### المواصفات العامة:

- سائل بني أساسه ليجنوسلفونات عالي النقاء والميلامين ولدائن أخرى .
- مخفض للإنكماش، لا يحوي أي كلوريدات .
- يقلل نسبة مياه الخلط مع تأخير زمن الشك .
- يحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة ومناسب لضخ الخرسانة ميكانيكياً .

#### مميزات الإستخدام:

- يقلل إحتمال الإنفصال الحبيبي للخرسانة .
- يزيد مقاومة الضغط و قابلية التشغيل ويحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة .
- يحسن من عدم نفاذية الخرسانة للمياه .

#### المواصفات الفنية:

عند ٢٥ درجة مئوية

طبقاً للمواصفات الأمريكية ( ASTM - C494 TYPE B & D )

اللون	بني مصفر
القوام	سائل
الكثافة	١,١٥ جم / سم <sup>٣</sup>
نسبة الكلوريدات	صفر
الجرعة	٠,٢٠ ~ ٠,٩ % من وزن الأسمنت

## الجرعة:

- الجرعة العادية من ٠,٢ - ٠,٩ ٪ من وزن الأسمنت تعتمد على خواص الخرسانة المطلوبة من حيث قابلية التشغيل، ومقاومة الخرسانة لإجهاد الضغط .
- يمكن زيادة الجرعة حتى ١,٠ ٪ من وزن الأسمنت كحد أقصى لزيادة زمن الشك وقابلية التشغيل ورفع قوة الخرسانة بدرجات أعلى .
- تحدد الجرعة المناسبة للحصول على الخواص المطلوبة للخرسانة بعمل خلطات تجريبية بالموقع وإختبارها .

## العبوات:

٢٠ - ٢٠٠ كجم .

## فترة التخزين:

عام في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

## إرشادات السلامة العامة:

- منتج مائي و غير قابل للإشتعال .
- يجب استخدام النظارات الواقية والقفازات عند استخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- يجب عدم التدخين أو استخدام أي شعلات مباشرة عند استخدام المنتج .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل....القسم الفني في خدمة سيادتكم