

POLYPLAST S

إضافة للخرسانة عالية التركيز (بلاستيسيزر)

المواصفات العامة:

- سائل بني أساسه ليجنوسلفونات عالي النقاء والميلامين ولدائن أخرى .
- لا يحتوي علي كلوريدات .
- يقلل نسبة مياه الخلط مع تأخير زمن الشك .
- يحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة خاصة القوة المبكرة والقوة النهائية .
- مخفض لعيوب الإنكماش ويعطي خرسانة عديمة الإنكماش تقريباً عند إستخدام جرعات مناسبة .
- يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي .

مميزات الإستخدام:

- يقلل إحتمال الإنفصال الحبيبي للخرسانة .
- يزيد مقاومة الضغط ويحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة .
- يزيد قابلية التشغيل .
- يحسّن من عدم نفاذية الخرسانة للمياه .
- يحسن السطح النهائي للخرسانة .

الجرعة:

- الجرعة العادية من ٠,٥ ~ ٢٪ من وزن الأسمنت، تعتمد على خواص الخرسانة المطلوبة من حيث قابلية التشغيل ومقاومة الخرسانة لإجهاد الضغط ونسبة W/C .
- تحدد الجرعة المناسبة للحصول على الخواص المطلوبة للخرسانة بعمل خلطات بالموقع وإختبارها .

المواصفات الفنية:

عند ٢٥ درجة مئوية

مطابقة للمواصفات الأمريكية (ASTM – C 494 TYPE (A, B & G)

سائل	• الحالة
١,١٥ جم / سم ^٣	• الكثافة
لا يوجد	• محتوى الكلوريدات
متوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي	• التوافق مع الأسمنت
لا يوجد	• كمية الهواء المحبوس

طريقة الإستخدام:

- يرش على الأسطح الخرسانية فور زوال مياه نضح الخرسانة، أو فك الشدة ورش الخرسانة لمرة واحدة بالمياه .

العـبـوات: ٢٠ - ٢٠٠ لتر

فترة التخزين: عامان في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج مائي غير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- بعد التنفيد يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم