

POLYPLAST SF

إضافة للخرسانة عالية التركيز (سوبر بلاستييزر)

المواصفات العامة:

- سائل بني أساسه ليجنوسلفونات عالي النقاء والميلامين ولدائن أخرى .
- لا يحتوي علي أي كلوريدات .
- يقلل نسبة مياه الخلط ويعجل ويرفع القوة المبكرة والقوة النهائية للخرسانة .
- يحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة خاصة القوة المبكرة والقوة النهائية .
- مخفض لعيوب الإنكماش ويعطي خرسانة عديمة الإنكماش تقريباً عند إستخدام جرعات مناسبة .
- يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي .

مميزات الإستخدام:

- يمكن من فك الشدات مبكراً .
- يقلل الانفصال الحبيبي للخرسانة .
- يحسن من عدم نفاذية الخرسانة للمياه .
- يحسن السطح النهائي للخرسانة .
- يزيد مقاومة الضغط ويحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة .

الجرعة:

- الجرعة العادية من ٠,٥ ~ ٢٪ من وزن الأسمنت، تعتمد على خواص الخرسانة المطلوبة من حيث قابلية التشغيل ومقاومة الخرسانة لإجهاد الضغط كما يمكن زيادة النسبة حتى ٢,٤٪ كحد أقصى في الجرعات العالية .
- تحدد الجرعة المناسبة للحصول على الخواص المطلوبة للخرسانة بعمل خلطات بالموقع وإختبارها .

المواصفات الفنية:

عند ٢٥ درجة مئوية

مطابقة للمواصفات الأمريكية ASTM – C 494 TYPE (A & F)

سائل	• الحالة
١,١٧ جم / سم ^٣	• الكثافة
لا يوجد	• محتوى الكلوريدات
متوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندي	• التوافق مع الأسمنت
لا يوجد	• كمية الهواء المحبوس

طريقة الإستخدام:

- يرش على الأسطح الخرسانية فور زوال مياه نضح الخرسانة، أو فك الشدة ورش الخرسانة لمرة واحدة بالمياه .

العـبـوات: ٢٠ - ٢٠٠ لتر

فترة التخزين: عامان في ظروف تخزين مناسبة وعبوات مغلقة .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج مائي غير قابل للإشتعال .
- يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
- يجب إرتداء قناع التنفس في الأماكن الضيقة .
- بعد التنفيذ يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
- في حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .

الشركة تخلي مسؤوليتها عن النتائج في حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين.

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم