

POLYROOFING

دهان مطاطي عازل للمياه

المواصفات العامة:

- دهان مطاطي أساس الأكريليك، عازل للمياه يعطي بعد جفافه طبقة مطاطية عازلة مميزة، يسمح بتنفس الخرسانة ويستخدم لعزل الأسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية .

مميزات الإستخدام:

- عازل للمياه والرطوبة .
- يستخدم على البارد .
- يمكن تسليحه بإستخدام طبقة بولي بروبيلين أو بوليستر بين الأوجه .
- يمكن عمل طبقات متتالية منه دون حدوث أي فصل بين الطبقات .
- يقاوم العوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية .
- يمكن إستخدامه على الأسطح الخرسانية بعد سبعة أيام من الصب وحتى إذا كانت بها نسبة رطوبة .
- يستخدم بسهولة لعزل الوزرات .
- يعمل على ملئ الشروخ في الخرسانة .
- يمكن تنفيذه بسهولة على الأسطح المتحركة والتي يحدث بها إهتزازات .

المواصفة الفنية:

عند درجة حرارة ٢٥° مئوية

ASTM D 412	٤٠,٣ كجم / سم ^٢	● قوة الشد
ASTM D 412	٥١,٠ %	● الإستطالة
ASTM D 624	٢٢,٦ كجم / سم ^٢	● قوة التمزق
ASTM D 22110	٧٣	● قوة الصلابة
ASTM D 36	< ١٢٢ °م	● نقطة التلين
BS 1881 / 207	١٣,٠٣ كجم / سم ^٢	● الالتصاق بالخرسانة

طريقة الإستخدام:

- يتم تنظيف السطح المراد عزله جيداً والتأكد من خلوه من الزيوت والشوائب الغريبة والأتربة .
- يتم دهان وجه تحضيرى بتخفيف الدهان بنسبة ٤٠٪ بإضافة المياه فقط .
- يمكن فرد الدهان بإستخدام الرولة أو مسطرة مطاطية .
- يتم دهان الوجه الثانى بدون تخفيف بعد جفاف الوجه الأول .
- يمكن وضع طبقة البروبلين أو البوليستر بين الوجهين في حالة إستخدامه على البلاط مباشرة .
- في حالة عزل الحمامات يتم دهان المواسير وجه قبل عمل الطبقة العازلة .

معدّل الإستخدام: ١ كجم / م^٢ / سمك ٠,٧ مللى

١,٥ كجم / م^٢ / سمك ١ مللى

مدة التخزين: ٦ أشهر في عبوات مغلقة .

العبوات: ٤ - ٢٠ كجم .

إرشادات السلامة العامة:

- منتج غير سام وغير قابل للإشتعال .
 - يجب إستخدام النظارات الواقية والقفازات عند إستخدام المادة .
 - بعد التنفيذ، يجب إزالة البقع من على الجلد بمنظف الأيدي أو الصابون والماء .
 - فى حالة إصابة العين، يجب غسل العين بكمية كبيرة من الماء وإستشارة الطبيب .
 - فى حالة الإبتلاع، أطلب المشورة الطبية .
- الشركة تخلى مسؤوليتها عن النتائج فى حالة عدم إتباع تعليمات التشغيل، سوء التطبيق أو التخزين .

لمزيد من التفاصيل.....القسم الفني في خدمة سيادتكم